

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 06.09.2017

Esta revisão anula e substitui as anteriores



RENDMELT 2094

APLICAÇÃO

Produto especialmente recomendado para **fechamento de embalagens que serão submetidas à temperaturas negativas**. Também pode ser utilizado para outras aplicações que necessitem de alta flexibilidade.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Alta flexibilidade

COMPOSIÇÃO

Rendmelt 2094 é um adesivo termoplástico a base de polímeros, resinas e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Âmbar
	Viscosidade Brookfield	3.000 à 5.000 mPa.s à 150°C
	Ponto de Amolecimento	70°C à 80°C

Usar este produto somente em equipamentos específicos para aplicação de adesivos hot melt

INSTRUÇÕES DE USO

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

A temperatura de aplicação deverá ser determinada de acordo com a característica dos substratos, gramatura de cola aplicada, velocidade da máquina, entre outros fatores operacionais.

EMBALAGEM

20 Kg

ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C**.

VIDA ÚTIL

12 meses se observadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Consultar FISPQ

NOTA

As matérias-primas utilizadas no produto Rendmelt 2094 **atendem as resoluções brasileiras 105/1999, RDC 91/2001 e RDC 17/08, as resoluções 03/92, 27/99 e 24/04 do Mercosul e a lista positiva estadunidense FDA CFR 21 B capítulos 175.105, 176.170 e 176.180.**

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.

Rua José Rigoni, 385, Centro

Palmeira, PR

Tel: +55 42 3252 3051

www.rendmelt.com.br

