

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 13.09.2016

Esta revisão anula e substitui as anteriores



RENDMELT 1806 BRANCA

APLICAÇÃO

Produto especialmente recomendado para **colagem de bordos retos ou soft** de peças de MDP, MDF ou madeira em fitas de papel, PVC, ABS ou madeira **utilizando coladeiras de bordo manuais.**

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Apresenta excelente estabilidade térmica e alto poder de colagem.

COMPOSIÇÃO

Rendmelt 1806 é um adesivo termoplástico a base de polímeros, resinas e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Branca
	Viscosidade Brookfield	10.000 à 20.000 mPa.s à 190°C
	Ponto de Amolecimento	80°C à 90°C

Utilizar em equipamentos específicos para colagem de bordos.

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

INSTRUÇÕES DE USO

A umidade em substratos de madeira deve estar entre 8% e 12%.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

Temperatura de aplicação sugerida entre 180°C e 190°C.

EMBALAGEM

2,5 Kg e 20 Kg

ARMAZENAGEM

Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.**

VIDA ÚTIL

12 meses se observadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA

Consultar FISPQ

NOTA

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.
Rua José Rigoni, 385, Centro
Palmeira, PR
Tel: +55 42 3252 3051
www.rendmelt.com.br

