

BOLETIM TÉCNICO

Revisão 08.09.2017

Esta revisão anula e substitui as anteriores



RENDMELT 5091

APLICAÇÃO Produto especialmente recomendado para **montagem de filtros de ar.**

PROPRIEDADES DO PRODUTO **Alta flexibilidade.**

COMPOSIÇÃO Rendmelt 5091 é um adesivo termoplástico a base de polímeros, resinas e aditivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	Aspecto	Sólido granulado
	Cor	Branca
	Viscosidade Brookfield	6.500 à 7.500 mPa.s à 150°C
	Ponto de Amolecimento	85°C à 95°C

Usar este produto somente em equipamentos específicos para aplicação de adesivos hot melt

INSTRUÇÕES DE USO

Efetuar a limpeza do coleiro sempre que se notar a presença de contaminações.

Não submeter o adesivo à temperaturas superiores à 220°C.

A temperatura de aplicação deverá ser determinada de acordo com a característica dos substratos, gramatura de cola aplicada, velocidade da máquina, entre outros fatores operacionais.

EMBALAGEM **20 Kg**

ARMAZENAGEM Conservar na embalagem original e manter em **local coberto e seco, distante de fontes de calor, em temperatura ambiente entre 5°C e 35°C.**

VIDA ÚTIL **12 meses** se observadas as condições de armazenamento.

SEGURANÇA **Consultar FISPQ**

NOTA

Rendicolla Com. Imp. e Exp. De Produtos Químicos Ltda.

Rua José Rigoni, 385, Centro

Palmeira, PR

Tel: +55 42 3252 3051

www.rendmelt.com.br

